

試験成績書

マクセルクレハ株式会社

試験品名 : フッソゴムシート

品質保証部



品 番 : F B 8 8 0 N

測定温度 23℃

試験項目 (試験条件)	単 位	測定値
硬さ (タイプA)	—	8 0 1997版 (7 8) 2012版
引張特性 引張強さ	M P a	1 1 . 0
切断時伸び	%	2 3 0
熱老化特性 (ギヤー式×2 5 0℃×7 2 時間)		
硬さの変化	—	+ 4
引張強さ変化率	%	+ 2 0
切断時伸び変化率	%	− 3 0
圧縮永久ひずみ試験 (2 5 %圧縮×2 0 0℃×2 4 時間)		
ひずみ率	%	5 2
静的せん断弾性率	M P a	1 . 5 8
※ データ測定方法については、JIS K 6250の加硫ゴム物理試験方法に準拠したものです。 なお、硬さ試験は JIS K 6253-1997版、2012版を併記していますが弊社の規格は 1997版にて設定しています。 ※ 上記のデータは測定値であり、規格値ではありません。 以上		