

試験成績書

マクセルクレハ株式会社

試験品名 : S B R系(耐摩耗)ゴムシート

品質保証部



品 番 : G B 4 6 5 A

測定温度 23℃

試験項目 (試験条件)		単 位	測定値
硬さ (タイプA)		—	6 5 1997版 (6 4) 2012版
引張特性	引張強さ	M P a	1 2 . 3
	切断時伸び	%	2 9 0
熱老化特性 (ギヤー式×7 0℃×7 2時間)			
	硬さの変化	—	+ 4
	引張強さ変化率	%	+ 4
	切断時伸び変化率	%	− 2 2
圧縮永久ひずみ試験 (2 5 %圧縮×7 0℃×2 4時間)			
	ひずみ率	%	2 5
アクロン摩耗試験 (B法)			
	摩耗体積	mm ³	2 4 0
※ データ測定方法については、JIS K 6250の加硫ゴム物理試験方法に準拠したものです。 なお、硬さ試験は JIS K 6253-1997版、2012版を併記していますが弊社の規格は 1997版にて設定しています。			
※ 上記のデータは測定値であり、規格値ではありません。			以上